

## Vitex Anti-Rust Primer

Antikorozní základová barva

- Vysoká antikorozní ochrana
- Rychleschnoucí s velkou krycí schopností a elasticitou

Anti-Rust Primer je rychleschnoucí základní nátěr na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic. Díky jeho vysoké antikorozní ochraně poskytuje ideální základovou vrstvu na všechny kovové ale i dřevěné povrchy. Vyniká svou přilnavostí, výborným rozlívem a velkou kryvostí.



**Odstín:** Šedý, červenohnědý

**Ředění:** do 5% ředidlem T300 (štětec váleček), do 5% ředidlem T350 (stříkáč pistolí)

**Doba schnutí na dotyk:** 45-60 minut

**Doba na druhý nátěr:** 20-24 hodin

**Balení:** 375ml, 750ml, 2.5l, 5l

**Vydatnost na jednu vrstvu:** 12-14 m<sup>2</sup>/l

**Aplikace:** štětec, váleček, stříkáč pistole

**Povrchová úprava:** mat

**Lze tónovat v systému Colorfull:** ne

**Měrná hmotnost:** 1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

**Čistění:** ředidlem T300-T350

### Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie "A" je 500 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <449 g / l.

### Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté povrch lehce obruste a odmastěte např. ředidlem T300.

### Poznámka k aplikaci

Před použitím barvy ji případně naředte (dle způsobu použití) dobře rozmíchejte tak aby na dně nezůstala žádná usazenina a občas opakujte během aplikace. Naneste jednu nebo dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč pistolí. Barva zasychá na dotek po 45-60min. Další vrstvu nanášejte po 20-24 hodinách. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Po úplném zaschnutí můžete povrch lehce přebrousit (ale neprobrousit) a po odstranění prachu nanést vrchní nátěr barvy. Jako vrchní barvu lze použít vodouředitelný Aquavit eco, nebo ředidlové Verolak, Platinum, Hlavy metal silikon...

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

### Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

