

## Vitex Vitacryl

Elastická barva na střechy

- Výborná přilnavost ke všem podkladům
- Vysoká elasticita

Je hydroizolační vodou ředitelná barva na střechy s vysokou elasticitou. Má výbornou přilnavost ke všem stavebním materiálům jako beton, cihla, omítky, dále živичným pásům, asfaltovým nátěrům, střešní izolační PUR pěně, dřevu i kovovým povrchům, které musí být opatřeny základovou barvou. Lze ho použít jak na opravy starých tak nových střech. Zachovává si svou elasticitu při teplotách od -30oC do +100oC. Má vysokou vydatnost, výborný rozliv a odolnost vůči UV záření.



**Odstín:** Bílá

**Ředění:** 0-10% vodou, dle způsobu aplikace

**Doba schnutí na dotyk:** 2-3 hodiny

**Doba na druhý nátěr:** 24-48 hodin

**Balení:** 750ml, 3l, 10l

**Vydatnost na jednu vrstvu:** 3 m<sup>2</sup> / l

**Aplikace:** štětec, váleček, stříkáč pistol

**Povrchová úprava:** satén

**Lze tónovat v systému Colorfull:** ne

**Měrná hmotnost:** 1,30 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

**Čistění:** vodou

### Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté zpenetrujte celý povrch, který budete natírat a trhliny nebo spáry vyplňte elastomerním tmelem Elastomeric putty.

### Poznámka k aplikaci

Barvu dobře rozmíchejte vrtulí a postupně aplikujte na rohy a vytmelené praskliny. Po zaschnutí těchto oprav po 24 hodinách přikročte k celoplošné aplikaci. Poté přejděte celoplošné aplikaci. Po dokonalém proschnutí (24-48 hodinách) nátěr ještě jednou opakujte. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 70% nebo že v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

### Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

**Certifikace:**

