

Technický list produktu



Vitex Care Eggshell

Antibakteriální barva s vysokou zdravotní certifikací
v provedení satén

vysoká omyvatelnost (T.O.1)

vysoká bělost (více než 99%)

Interiérová malířská barva nejvyšší kvality. Speciální povrchová úprava se zvýšenou odolností proti absorpci běžných domácích skvrn, což usnadňuje jejich odstraňování i po dlouhé době. Poskytuje skvělou krycí schopnost, výjimečnou bělost a vynikající odolnost při častém čištění (třída 1, EN 13300/ISO 11998). Při aplikaci je prakticky bez zápachu. Má téměř nulový obsah VOC.

Díky velmi nízkým emisím těkavých organických sloučenin přispívá k nejlepší kvalitě vzduchu v interiéru a také k zdravějšímu prostředí. Je certifikován systémem Indoor Air Comfort GOLD, nejpřísnějším systémem hodnocení vnitřních emisí na světě (IMSL č. 2020/04/055.3A.1 a SGS č. AX20-06322.002), podle zkušebních metod ISO 22196 a EN 15457.

Barva byla britskou nadací Allergy Foundation oceněna nevyšším hodnocením za snížení hladiny alergenů a dráždivých látek a doporučena jako vhodný nátěr pro ty, kteří žijí s astmatem a alergiemi. Plastová nádoba na barvu je vyrobena z 50 % z recyklovaného materiálu.

Odstín: Bílá + lze tónovat dle RAL, NCS

Stupeň bělosti: min. 99%, kryvost 1.

Informace k aplikaci

Před použitím barvu naředěte do 10% vodou dle způsobu aplikace. Dobře promíchejte a občas opakujte i během nátěru. Naneste jednu vrstvu štětcem, válečkem nebo stříkáčací pistolí. Barva zasychá na dotek po 30-60min./23°C po dokonalém proschnutí (ideálně 24hod/23°C) lze aplikovat další vrstvu nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje

Ředění: do 10% vodou, dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 30 - 60 minut

Doba na druhý nátěr: 3 - 4 hodiny, pokud lze 12 - 24 hodin

Balení: 750ml, 3l, 10l

Vydatnost na jednu vrstvu: 15-18 m²/L

Aplikace: váleček, štětec, nástřík

Lesk: 5-15 units @ 85° (ISO 2813)

Povrchová úprava: satén

Lze tónovat v systému Colorfull: ano

Měrná hmotnost: 1,34 ± 0,02 Kg / l (ISO 2811)

Čištění: vodou

Příprava povrchu

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic Putty, Visto nebo Acrylic light putty a přebruste. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco nebo Vitex Primer 100% a na skvrny použijte Blanco Eco ředitelné vodou.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <1 g/l.