

Vitex Acrylan Unco Eco

Hlubková penetrace

- Maximální penetrace na poškozené a minerální povrchy
- Ideální pro interiér i exteriér
- Ekologická

Ekologická silikon akrylátová hlubková penetrace pro vnitřní i venkovní použití. Proniká hluboko do porézních minerálních podkladů jako jsou omítky, beton, cihly nebo starší nátěry nižší kvality. Zajišťuje silnou přilnavost a zestejnoměří savost aplikovaných vrchních nátěrů. Vykazuje nízkou nasákavost, hydroizolační vlastnosti, vysokou paropropustnost vodních par a vynikající odolnost vůči alkáliím.



Odstín: Transparentně načervenalý

Informace k aplikaci

Před použitím penetraci naředěte 50-100% vody. Dobře promíchejte a občas opakujte i během nátěru. Naneste jednu vrstvu štětcem, válečkem nebo stříkáací pistolí. Penetrace zasychá na dotek po 45min./23°C plně proschlá je po 4-6hod/23°C. Poté můžete penetraci přetírat interiérovými nebo fasádními barvami Vitex. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá penetrace vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Ředění: 50-100% vodou

Doba schnutí na dotyk: 45 minut

Doba na druhý nátěr: 4-6 hodin

Balení: 1l, 5l, 15l

Vydatnost na jednu vrstvu: 14-18m

Aplikace: štětec, váleček, stříkáací pistole

Povrchová úprava: 1

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. K vyplnění děr nebo trhlin použijte tmel Acrylic putty, Visto nebo Acrylic light putty. Poté povrch lehce obruste a odstraňte prach např. vlhkým hadrem.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <15 g / l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

